

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SZ 48**

Концентрат матового самогрунтующегося нитроцеллюлозного лака

Степень блеска:	20, 50%		
Область применения:	Общего назначения		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	По объему (л)
Часть А	SZ 48**	100	100
Растворитель	DS 1105	100-150	110-170

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	40 ± 1
Плотность (кг/л):	0,965 ± 0,030
Вязкость (DIN 8 при 20 °С, в секундах)	190 ± 10
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	60-150
Время до шлифовки:	1-1,5 часа

Время сушки

(при 100 г/м² и 20 °С, минут):

От воздействия пыли	5-8
На отлип	15-20
До складирования	4 часа

Срок годности:

При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка субстрата:

Окраска массива морилкой XM 8000/XX или XM 7100/XX.

Общие свойства:

SZ 48** – однокомпонентный концентрат нитроцеллюлозного самогрунтующегося лака общего применения, который демонстрирует хорошую твердость и стойкость к царапинам.