ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TLL 7190

Глянцевый акриловый лак

Область применения:	Плоские и точеные детали.	
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и наливное оборудование	
Рецептура смешивания: *Часть А* *Часть Б (отвердитель)*		**По объему (л)**
	TLL 7190	100
	TH 790	50
	DT 424	10-40

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	Часть А: 50 ± 1
Плотность (кг/л):	Часть А: 0,980 ± 0,030
Вязкость (при 20° С, в секундах)	70 ± 4 (DIN 4)
Жизнеспособность при 20° С:	4 часа
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м^2):	от 80 до 180

Время сушки	
(при 80 г/м^2 и 20°С, минут):	
От воздействия пыли	45 минут
На отлип	2 часа
До складирования	48 часов

Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка субстрата:
Желательно наносить поверх полиэфирного грунта (содержащего или не содержащего воск).

Общие свойства:
Лак TLL 7190 – высоко глянцевый акриловый лак, обладающий высоким уровнем прозрачности, растекаемости и стойкости к пожелтению; кроме того, он сохнет быстрее, чем традиционные акриловые покрытия.
Материал менее чувствителен к условиям нанесения, чем полиуретановые глянцевые лаки, то есть ниже вероятность возникновения проколов и булавочных головок. Лак следует наносить в достаточном количестве, чтобы как следует смочить субстрат.

Особые указания.
При нанесении тонких слоев применяйте разбавитель DT 441.
Как и все акриловые лаки, отверждающиеся с помощью TH 790, сам материал и покрасочное помещение должны иметь температуру выше 18°С.
При более низких температурах нарушается равномерность высыхания, и лакокрасочная пленка становится более хрупкой. TH 790 может частично или полностью быть заменен на TH 0759 при соблюдении оговоренного количества. В этом случае время сушки будет короче в два раза, а толщина сухой пленки уменьшится.