ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TZ 70**

Прозрачный акриловый лак

Степень блеска:	5, 10, 15, 25, 40, 50, 90, 95%		
Область применения:	Плоские и точёные детали		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование		
Рецептура смешивания:		**По весу (кг)**	**По объему (л)**
Часть А	**TZ 70****	100	100
Часть Б (отвердитель)	**TH 7900**	10	10
Растворитель	**DT 452**	15-30	20-40

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	Часть А: 30 ± 1
Плотность (кг/л):	Часть А: 0,920 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20° С, в секундах)	Часть А: 48 ± 3 Часть А+Б: 35 ± 3
Жизнеспособность при 20° С:	6 часов
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м^2):	Максимум 130

Время сушки			
(при 100 г/м^2 и 20° С, минут):		*Ускоренная сушка (100 г/м^2, минут):*	
От воздействия пыли	15-20	Обдув	15
На отлип	50-60	Горячий воздух при 50° С	50
До складирования	8 часов	Охлаждение	15

Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка субстрата:
Наносится поверх акрилового грунта TU 54.

Общие свойства:
Бесцветная пленка TZ 70** демонстрирует полную прозрачность и гладкость поверхности, и особенно подходит для областей применения, требующих устойчивость к пожелтению.
Например:

- Покрытие бледных пород леса (клен, береза, ясень и т.п.);
- Покрытие поверхностей, отбеленных перекисью водорода или другими окислителями (что позволяет избежать интенсивного пожелтения, возникающего при покрытии полиуретановыми ЛКМ.);
- Покрытие пигментных белых и пастельных грунтов для защиты от пожелтения.

В двух первых случаях, на субстрат должен быть нанесен нежелтеющий грунт TU 54.
В покрытиях с открытыми порами TZ 70** следует разбавить 40-50 частями растворителя для хорошего затекания в поры.
В жаркую погоду растворитель DT 452 может быть заменен менее летучим, например, DT 446.

Отвердители на замену:
TH 765 – 10%; дешевле, меньшая светостойкость, не подходит для отбеленных лесоматериалов.
TH 790 – 20%; повышение твердости пленки, глянец примерно на 5% выше.