

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### LO 6675/34

#### Золотая патина

<b>Область применения:</b>	Мебель, кухонные фасады, картины, рамы
<b>Способ нанесения:</b>	Распыление

#### Технические характеристики:

<i>Содержание нелетучих веществ (%)</i> :	14 ± 1
<i>Плотность (кг/л):</i>	0,870 ± 0,030
<i>Время сушки (при 20° С, минут):</i>	30
<i>Последующие покрытия:</i>	Нитроцеллюлозные, акриловые или полиуретановые покрытия.
<i>Срок годности:</i>	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

#### Подготовка субстрата:

Полиуретановые грунты.

#### Общие свойства:

LO 6675/34-легко удаляется после высыхания при помощи металлической ваты или скотч-брайта. Материал разводится 20%-100% максимум спиртом и/или ацетоном. При разбавлении спиртом патина становится более рыхлой, чем при применении ацетона. После удаления излишков материал оставляет на поверхности ярко выраженный рисунок.

#### Специальные указания.

В банке после длительного хранения может образовываться осадок, которые легко устраняется при перемешивании.