

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TU 2

Прозрачный полиуретановый грунт

Область применения:	Плоские и точёные детали		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование		
Рецептура смещивания:		По весу (кг)	По объему (л)
Часть А		100	100
Часть Б		50	50
Растворитель	DT 452	30-50	30-50

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	Часть А: 46 ± 1
Плотность (кг/л):	Часть А: 0,986 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20 °C, в секундах)	Часть А: 90 ± 5
Жизнеспособность при 20 °C:	3 часа
Число слоев:	Максимум 3
Интервал между слоями:	От 1 до 3 часов
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	Максимум 200

Время сушки			
(при 100 г/м² и 20 °C, минут):			Ускоренная сушка (100 г/м², минут):
От воздействия пыли	10	Обдув	15
На отлип	30	Горячий воздух при 50 °C	60
До складирования	4 часа	Охлаждение	15

Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 16 часов
Нанесение иных слоев:	Не ранее чем через 16 часов
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Общие свойства:

TU 2 – полиуретановый грунт общего назначения. В частности, он хорошо сопротивляется отслоению, укрывист и хорошо шлифуется.

TU 2 может наноситься «аирмикс» и безвоздушными пистолетами или наливным оборудованием

Подготовка субстрата:

Возможна окраска водоразбавляемыми морилками AC 600/XX или AC 1400/XX или морилками на растворителях XM 7100/XX или XM 8000/XX.

Особые указания:

В жаркую погоду растворитель DT 452 может быть заменен менее летучим, таким как, например, DT 40. Для придания грунту легких цветовых оттенков рекомендуются морилки серии XC1900/XX.