ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TU 20

Прозрачный полиуретановый грунт

Область применения:	Фасады, фурнитура, массив, двери стулья и т.п.		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты в т.ч. электростатические и неподвижные, лаконаливное оборудование для малых поверхностей		
Рецептура смешивания:		**По весу (кг)**	**По объему (л)**
Часть А	**TU 20**	100	100
Часть Б	**TH 780**	50	50
Растворитель	**DT 452**	30	30

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	53 ± 1
Плотность (кг/л):	1,000 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20° С, в секундах)	*Часть А:* 43 ± 3 *А+Б с ТН 780:* 20 ± 3 *А+Б с ТН 727:* 30 ± 3
Жизнеспособность при 20° С:	3 часа
Число слоев:	Максимум 2 (рекомендуется 1 слой)
Интервал между слоями:	От 30 минут до 2 часов
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м^2):	80-140

Время сушки			
(при 100 г/м^2 и 20° С, минут):		*Ускоренная сушка (100 г/м^2, минут):*	
От воздействия пыли	10	Обдув	10
На отлип	25	Горячий воздух при 50° С	30
До складирования	60	Охлаждение	10

Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 60 минут
Нанесение иных слоев:	Не ранее чем через 90 минут
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Общие свойства:
Высокая скорость сушки. Возможна шлифовка после 60 минут сушки и нанесение лака через 90 минут. Хорошо шлифуется, равномерно наносится, несмотря на наличие на древесине участков повышенной и пониженной впитываемости.

Подготовка субстрата:
Возможна окраска водоразбавляемыми морилками АС 600/XX (со связующим XX 4130) или морилками на растворителях XM 7100/XX или XM 8000/XX.