ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

XT 590

Однокомпонентное связующее для паркетной шпаклѐвки

Область применения:	Паркетные полы
Способ нанесения:	Шпателем, после смешения с древесной пылью

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	13 ± 1
Плотность (кг/л):	0,887 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20°C, в секундах)	95 ± 2
Время сушки (при 100 г/м^2 и 20°C, минут):	Сухая на ощупь около 30 минут Полное высыхание 12 часов
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка субстрата:
Прошлифовать паркетное покрытие бумагой с зерном P100-P150 и тщательно очистить.

Общие характеристики:
Это связующее специально разработано для смешения с древесной пылью (получаемой от шлифования некрашеного деревянного пола) и последующего использования для заполнения небольших трещин и дефектов паркетного пола.
Для превосходного заполнения нанесите сначала очень жидкую смесь (20-30 г древесной пыли в 100 г связующего), вдавливая в трещины как можно глубже, затем нанести более вязкую смесь (40-50 г древесной пыли в 100 г связующего).
Поверхность шпаклевки быстро высыхает (на ощупь), но для получения хорошего результата рекомендуется выждать до следующего дня перед шлифованием и нанесением последующих покрытий, чтобы позволить шпаклевке высохнуть полностью. Высохшая шпаклевка имеет исключительные характеристики, такие как чрезвычайная легкость шлифования (подойдет вращающийся шлифинструмент с бумагой зернистостью P 100-P 150), отсутствие тенденции к забиванию бумаги, хорошее сопротивление к нанесению последующих покрытий с минимальной усадкой шпаклевки, сохранение натурального цвета древесной пыли в щелях (не выделяется по цвету).
После шлифования и удаления пыли рекомендуется нанести слой барьерного грунта TU 325, и затем глянцевый лак TL 599 или матовый лак TZ 66**.